

## プライムセラ OCシリーズ No. 700クリヤー

特長	独自の複合金属系架橋設計によるセラミックハイブリッド塗料です。耐候性や防汚性に優れたハード&タフの塗膜を形成し、約20 μmの膜厚でも割れ等は生じません。また、塗り重ねや補修塗装が可能なため塗装作業性も抜群です。
用途	住宅外壁、自動販売機など
混合比	<b>主剤／硬化剤／シンナー=100／10／30~60(重量比)</b> 主剤、硬化剤は正確に計量(誤差は+10%まで)して混合して下さい。硬化剤の配合量が少ない場合、十分な塗膜性能が得られないことがあります。 混合後の可使時間は20°Cで約6時間です。塗料温度、塗料粘度が高いほど硬化は加速されますのでご注意ください。 シンナーは必ず専用のものをお使いください。
塗布量	80~100 g / m <sup>2</sup> / 回 ウエット面、内部から水が浸出してくる所、ポリエチレン素材、ポリプロピレン素材、一部のフッ素系塗装面、シリコーン面など。 旧塗膜上への塗装の場合、塗布可能な塗膜であることを御確認下さい。1液弱溶剤タイプなどの場合、剥離するなど不具合を生じることがあります。塗布する場合は活膜のみ残し、浮いている所などは必ず除去して下さい。 塗装面上への塗装の場合も1液弱溶剤タイプには塗布できません。 シーラーの場合、1液タイプだけでなく、2液弱溶剤タイプのものでも使用できないことがあります。 水性シーラーまたは強溶剤タイプを御使用下さい。 不明な場合は目立たない所などで必ず予備試験を実施し、十分な付着性が得られることを御確認下さい。
施工不可面	ごみ、鏽、砂塵、油分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウェスなどで除去し、必要に応じて高压水洗を実施した後、乾燥した清潔な面とする。 下地調整が不十分の場合、十分な付着性が得られません。
下地調整	ごみ、鏽、砂塵、油分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウェスなどで除去し、必要に応じて高压水洗を実施した後、乾燥した清潔な面とする。 下地調整が不十分の場合、十分な付着性が得られません。
使用期限	主剤 夏 約2か月(未開封) (20°C以上) 春、秋、冬 約4か月(未開封) (20°Cを超えない場合) ※保管する場所の温度、湿度などの影響で変わることがあります。 硬化剤 約6か月 シンナー 約6か月 主剤は湿気の影響で徐々に反応が進行します。特に、20°Cを超える状況下では反応が早まりますのでなるべく早く使用して下さい。 夏場などに主剤を10°C以下の所に保管することで使用期限を4か月程度まで延ばすことができます。
注意事項	重ね塗りする場合、1回目の塗膜が中途に硬化した状態で行うリフティングすることができます。20°C以上で24時間以上経過後に行って下さい。 5°C以下の施工は硬化反応が進行しませんので行わないで下さい。湿度85%以上の場合、塗膜に結露し不具合を生じる可能性がありますので施工はお控えください。