

プライムセラ No. 100クリヤー	
特長	2液硬化型の有機無機ハイブリッド塗料です。No. 300クリヤーの専用プライマーとして使用できます。
用途	落書き・貼り紙防止塗料”No. 300クリヤー”プライマー
混合比	主剤／硬化剤／シンナー＝90／10／20～90(重量比) 主剤、硬化剤は正確に計量(誤差は+10%まで)して混合して下さい。硬化剤の配合量が少ない場合、十分な塗膜性能が得られないことがあります。 混合後の可使時間は20℃で約6時間です。塗料温度、塗料粘度が高いほど硬化は加速されますのでご注意ください。 シンナーは必ず専用のもをお使いください。
塗布量	クリヤー : 80～100g/m ²
塗布回数	標準 2回
塗布可能面	コンクリート(シーラー必要)、プラスチック成型品、旧塗膜、など
施工不可面	ウエット面、内部から水が浸出してくる所、ポリエチレン素材、ポリプロピレン素材、一部のフッ素系塗装面、シリコン面など。 旧塗膜上への塗装の場合、塗布可能な塗膜であることを御確認下さい。1液弱溶剤タイプなどの場合、剥離するなど不具合を生じることがあります。塗布する場合は活膜のみ残し、浮いている所などは必ず除去して下さい。 塗装面上への塗装の場合も1液弱溶剤タイプには塗布できません。 シーラーの場合、1液タイプだけでなく、2液弱溶剤タイプのもので使用できないことがあります。専用の水性シーラーまたは強溶剤タイプを御使用下さい。 不明な場合は目立たない所などで必ず予備試験を実施し、十分な付着性が得られることを御確認下さい。
下地調整	ごみ、錆、砂塵、油分などの付着物をワイヤーブラシ、皮すき、サンドペーパー、ウェスなどで除去し、必要に応じて高圧水洗を実施した後、乾燥した清浄な面とする。 下地調整が不十分の場合、十分な付着性が得られません。
使用期限	6か月(未開封)
注意事項	5℃以下での施工は硬化反応が進行しませんので行わないで下さい。湿度85%以上の場合、塗膜に結露し不具合を生じる可能性がありますので施工はお控えください。
株式会社プライム技研	