

特殊防汚セラミック塗料 プライムセラ 施工説明書

特殊防汚セラミック塗料プライムセラをご利用いただき誠に有難うございます。
以下、当塗料を正しくご利用頂くための使用方法について下記の点にご留意下さい
ます様宜しくお願い致します。

1. 下塗りNo100 は、上塗りNo300 の密着剤を兼ねております。
No100 は一般的な塗装方法と同様に施工してください。

2. No.100 を施工後、No300 施工までの乾燥時間は2～3時間が目安です。

3. No.300 は**無機塗料の為、重ね塗りが出来ません。**

高温多湿環境(降雨時)での施工は、クリヤー塗膜に白濁現象が発生しますので、
ご注意ください。

No.300 は超速乾塗料です。数分で硬化がはじまりますので、重ね塗りはしないでく
ださい。

(ローラー、刷毛、スプレーで「塗料を乗せる」ように塗布してください)

硬化剤と混合された使用中のNo300 は早めに使い切ってください。

溶剤の硬化(ゼリー状)が始まります。

硬化しますと専用シンナーで薄めても溶解することは不可能ですので、塗料缶など
にまとめて調合せずに、塗料バケツ容器に合わせて適量を調合してください。

4. 施工後、No300 の完全硬化時間は2週間程度を見てください。

しかし指触乾燥(30分位)は早いので作業完了後に触れても影響ありません。

5. 刷毛、ローラー、容器は、下塗りNo100、上塗りNo300 の共用はしないでください。

6. ローラーを使用される場合、No300 の施工には中毛ローラーの使用をお勧め
します。施工中にローラー表面が硬化し、塗りムラが発生しましたら新しいロ
ーラーと交換してください。シンナーで洗浄しての再使用はできません。

<No300 施工おすすめローラー>

好川産業(株) マイクロキューブ毛丈 1 2mm または同等品を推奨いたします。

7. 混合比率について

ご使用直前に容器をよく振ってください。

主剤、硬化剤、シンナーを基準に従って混合し、十分に**攪拌**してください。

※必ず重量比で正確に混合してください

・プライムセラNo.100 主剤 90 : 硬化剤 10 : シンナー50~100

・プライムセラNo.300 主剤 100 : 硬化剤 10 : シンナー100

8. 下地調整について

一般的な塗装同様に、下地の汚れ、油膜などは中性洗剤やシリコンオフ、ワックスオフ、アルコールなどで拭き取るなど、適切な下地処理を行ってください。

9. 塗料の保管について

塗料の保管は高温多湿を避けて、冷暗所に保管してください。

プライムセラの使用方法につきましては必ずお守りください。

誤った使用方法をいたしますと、本来の性能が発揮できないことがあります。

ご不明の点などございましたら、何なりとお申し付け下さい。

以上

株式会社プライム技研