



特殊アクリル樹脂塗料

プライムセラ クリヤーNo.100 金属用

プライムセラ カラー No.100 金属用

標記塗料は、2液硬化型の有機無機ハイブリッド塗料です。

プライムセラ クリヤーNo.300の専用プライマー(着色タイプはプライムセラ カラーNo.100)として使用できます。ステンレスをはじめ各種金属に対し優れた付着性を示します。

■主 剤	プライムセラ クリヤー(カラー)No.100 金属用 主剤
■硬 化 剤	プライムセラ クリヤー(カラー)No.100 金属用 硬化剤
■シンナー	プライムセラ No.100シンナー
■混 合 比	主剤/硬化剤/シンナー=60/10/20~60(重量比)
■塗装粘度	9.0~12.0s/HIS NK-2
■ガン口径	1.3~1.5 mmφ
■空 気 圧	0.3~0.4 MPa (3~4kgf/cm ²)
■乾燥条件*	指触30分、常温×6時間(80℃×30min)
■膜 厚	15~20 μm
■用 途	各種建築金物、各種構造物
■特 徴	★ 各種金属に対する付着性に優れる。 ★ 耐薬品性に優れる。 ★ 現場施工が可能である。 ★ クリヤーNo.300の専用プライマー

<http://www.primecela.jp>

塗膜性能

素材:ボンデ鋼板(150X50X0.3mm)

乾燥:20°CX2週間放置後供試

膜厚:15~20 μ m

試験項目	試験条件	結果
■鉛筆硬度	●三菱鉛筆ユニを用い塗膜硬度を調べる	▶ 3H
■光沢値(60°)	●60°鏡面光沢	▶ 80~90
■接触角	●接触角試験器にて測定	▶ 75°
■付着性試験	●基盤目テープ法 1mm方眼100個作成 セロテープ剥離テスト (付着目数)/100	▶ 100/100
■耐屈曲試験	●2mm Φ	▶ 異常なし*
■耐衝撃性	●落球試験 (Φ 1/2インチ、500gX50cm)	▶ 異常なし
■耐アルカリ試験	●水酸化カルシウム飽和溶液に24時間 浸漬後の塗膜状態を目視にて調べる	▶ 異常なし
■耐水性	●水道水、240時間浸漬(20°C)	▶ 異常なし
■耐温水性	●水道水、240時間浸漬(50°C)	▶ 異常なし
■耐酸試験	●5%硫酸水溶液に24時間浸漬(20°C)	▶ 異常なし
■耐溶剤性	●1) MEKラビングテスト 500g荷重/10往復 2) ラッカーシンナー 500g荷重/10往復 3) エタノール 500g荷重/10往復 4) エーテル 500g荷重/10往復 5) ベンジン 500g荷重/10往復 6) 無鉛ガソリン 500g荷重/10往復	▶ 異常なし ▶ 異常なし ▶ 異常なし ▶ 異常なし ▶ 異常なし ▶ 異常なし ▶ 異常なし
■促進耐候性	●サンシャインウエザオメーター 1000時間 光沢保持率	▶ 80%
■冷熱サイクル	●60°CX3hr, -20°CX3hr 10サイクル	▶ 異常なし
■耐塩水噴霧	●35°C, 5%食塩水, 500時間	▶ 異常なし

[異常なし=状態に変化がないこと]