

プライムセラ No. 300クリアー	
特長	Si-O結合を有する2液湿気硬化型無機塗料です。成膜後は薄膜でありながら非常に高硬度で、耐候性、耐薬品性、耐摩耗性、耐汚染性に優れたハードコートを形成することができます。特にメンテナンスの困難な建造物に対する保護塗料として使用することが可能です。
用途	橋脚、ビル外壁などの落書き、貼り紙防止、耐汚染性
混合比	主剤／硬化剤／シンナー＝100／10／100～120(重量比) 主剤、硬化剤は正確に計量(誤差は+10%まで)して混合して下さい。硬化剤の配合量が少ない場合、十分な塗膜性能が得られないことがあります。 混合後の可使時間は20℃で約2時間です。塗料温度、塗料粘度が高いほど硬化は加速されますのでご注意ください。 シンナーは必ず専用のもをお使いください。希釈率は必ずお守り下さい。希釈率が少ないと厚膜となり、施工後数か月でひび割れ等の不具合を生じることがあります。
塗布量	30～40g/m ² 塗り重ね不可
塗布可能面	専用プライマー面に塗布して下さい。 専用プライマー:No. 100クリアー 自然石などには直接塗布できる場合があります。
専用プライマー面への上塗り条件	1. No. 100系プライマーを塗布後、 2時間～24時間以内 にNo. 300クリアーを塗布して下さい。 No. 100の塗膜が乾いていない場合は乾燥するまで施工しないで下さい。 2. No. 300クリアーはウエット状態(一度塗り)で仕上げして下さい。塗膜が乾くと塗料が付着しません。 3. No. 300クリアーを塗装する際、刷毛、ローラーは使い捨てにして下さい。スプレーガンは他の塗料との併用は避け、専用にして下さい。
使用期限	6か月(未開封) 主剤は湿気の影響で徐々に反応が進行しますので開封後は必ず密栓して保管して下さい。
注意事項	5℃以下での施工は硬化反応が進行しませんので行わないで下さい。湿度85%以上の場合、塗膜に結露し不具合を生じる可能性がありますので施工はお控えください。 No. 300クリアーのスプレーミスト等が他の製品などに付着するとハジキの原因になります。養生シート等で付着防止対策を行って下さい。
株 式 会 社 プ ラ イ ム 技 研	