



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL A1100NX

Область применения:

Акрилат - сополимерный дисперсионный клей с остаточной липкостью для производства самоклеящейся этикетки, в том числе рулонной. Подходит для ламинации картонов и бумаг полимерными пленками. Клей может быть использован для вклейки “окошек” из полимерных пленок в упаковку из картона.

Химическая основа:

Дисперсия сополимера акрилата.

Особенности применения:

Клей образует твердую и прочную, бесцветную и липкую пленку. При использовании клея для рулонных материалов высокий сухой остаток обеспечивает достаточную прочность клеевой пленки при переносе на другие материалы. Клей можно наносить на обе склеиваемые поверхности для контактного склеивания.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	17 - 19 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	4000 - 6000 мПа·с
Содержание сухого остатка:	52-53 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея: валик, кисть

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея рекомендуется сразу смыть водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.