



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL T29N

Область применения:

Дисперсионный клей для производства гильз, шпуль, втулок, конусов и защитных уголков каскадным способом нанесения, а также, при нанесении клея с помощью вала при производстве многослойного картона.

Химическая основа:

Модифицированная дисперсия.

Особенности применения:

Применяется для склеивания средних и внешних слоев гильз при намотке. Подходит для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	6-7 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	1400 - 1700 мПа·с
Содержание сухого остатка:	29%
Концентрация водородных ионов (PH):	4.5 – 6.0

Способ нанесения клея: вал.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.