



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX17/01/40MV

Область применения:

Дисперсионный клей для склеивания клапанов пакетов и коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Применяется для нанесения дисками.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной дисперсии.

Особенности применения:

Хорошая первоначальная и последующая адгезия для трех- и пятислойного микрогофрокартона. Клей универсален для работы на средних и высоких скоростях склейки и обеспечивает пониженный расход, применим для пищевой упаковки. Клей не пересыхает на форсунках и в системе подачи.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	15 - 16 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	3500-4500 мПас
Содержание сухого остатка:	42 - 45%
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0–6.0

Способ нанесения клея: вал, диск, ролик.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.