



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EV42

Область применения:

Дисперсионный клей для склеивания клапанов коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Применяется для форсуночного нанесения (0.8 мм, 1.0мм), в т.ч. для аппликаторов Valco и др. Также, клей применим для склейки нелакированных картонов и мелованных бумаг при фальцесклейке клапанов коробочек контактными форсунками.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе смягченной дисперсии ПВА.

Особенности применения:

Хорошая начальная и последующая адгезия создается для трех- и пятислойного целлюлозного и макулатурного микрогофрокартона. Клей предназначен для работы на средних скоростях склейки и обеспечивает пониженный расход. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает в форсунках и системе подачи клея.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	8-9 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	1800-1900 мПас
Содержание сухого остатка:	43 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (PH):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея: форсунка.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.