



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL E72K

Область применения:

Дисперсионный клей рекомендован для горячей ламинации картона и бумаги полимерными пленками из (PE, PET, BOPP) на автоматическом оборудовании типа “ламинатор”.

Химическая основа:

Специальная сополимерная дисперсия на основе синтетических смол.

Особенности применения:

Клей образует твердую, но достаточно прочную бесцветную пленку.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	2 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVDV-II+PRO 2/20):	150 - 250 мПас
Содержание сухого остатка:	45-47 %
Концентрация водородных ионов (РН):	6.0 – 7.0

Способ нанесения клея: форсунка, вал.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея рекомендуется сразу смыть водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.