



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL N20MEO/2.5K

Область применения:

Быстрохватывающий дисперсионный клей для склеивания клапанов коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона, а также для каширования сложных материалов.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия для трех- и пятислойного целлюлозного и макулатурного микрогофрокартона. Клей предназначен для работы на высоких скоростях склейки и обеспечивает пониженный расход, применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	9 -11 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	1800-2100 мПас
Содержание сухого остатка:	52±1%
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0–6.0

Способ нанесения клея: форсунка, вал, диск.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.