



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL N20M LVEO/2KP/4T

Область применения:

Быстрохватывающий низковязкий дисперсионный клей для склеивания клапанов коробов из бумаги, мелованного картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Применяется для форсуночного нанесения (0.4мм, типа HHS, NORDSON, VALCO MELTON), в т.ч. для линий mini line и mid-line.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия для трех- и пятислойного микрогофрокартона, мелованного картона.. Клей имеет высокую скорость схватывания благодаря высокому сухому остатку и обеспечивает пониженный расход. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает на форсунках.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	4 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	300-400 мПас
Содержание сухого остатка:	49 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (PH):	4 - 6

Способ нанесения клея: форсунка

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.