



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ  
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1  
E-mail: [mail@evocol.ru](mailto:mail@evocol.ru)  
[www.evocol.ru](http://www.evocol.ru)

## **EVOCOL VVPHV**

### **Область применения:**

Универсальный дисперсионный клей с коротким временем схватывания для каширования нелакированных типов картона/микрогофрокартона, а также, для фальцесклейки гофрокартонных коробов диском. Клей подходит для производства гильз, шпульт, втулок, конусов и защитных уголков каскадным способом нанесения.

### **Химическая основа:**

Модифицированный пластифицированный клей на основе ПВА (поливинилацетата).

### **Особенности применения:**

Клей имеет высокую скорость схватывания и обеспечивает пониженный расход. Клей не разбрызгивается на валу в процессе каширования, применим для пищевой упаковки. Сухой остаток клея позволяет получать при кашировке картон с оптимальной влажностью.

### **Физико-химические технические характеристики:**

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Условная вязкость по кружке ВМС:             | <b>50-60 сек</b>          |
| Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20): | <b>11000 - 13000 мПас</b> |
| Содержание сухого остатка:                   | <b>30 ± 1 %</b>           |
| Концентрация водородных ионов (РН):          | <b>4.5 - 6.5</b>          |

**Способ нанесения клея:** диск, вал.

### **Хранение и переработка:**

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

### **Очистка оборудования и инструментов:**

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

### **Дополнительная информация:**

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.