



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1

Е-mail: mail@evocol.ru

www.evocol.ru

EVOMELT CP-21

Тип продукта	Морозостойкий клей-расплав на основе полиолефина
Применение	Склеивание упаковки из крафт-бумаги, лакированной бумаги, гофрированного и обычного картона, а также картонных коробок
Свойства	Клей обладает сильной адгезией и коротким временем открытой выдержки
Способ нанесения	Вальцы, форсунка
Рабочая температура	150 – 170° С
Вязкость (Брукфильд)	1000-2000 мПас/ 170° С
Температура применения	>15 °С
Точка размягчения(R & B)	104±5° С
Цвет	белый
Упаковка	20 кг – бумажные мешки
Срок хранения	Не менее 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре +(15-20) °С

ПРИМЕНЕНИЕ.

- На склеиваемой поверхности не должно быть грязи, масла и пыли.
- Температура склеиваемых поверхностей должна быть выше +15 °С. При понижении температуры поверхности, время открытой выдержки клеев расплавов сокращается, и может оказаться недостаточным.
- Следует проверять температуру клеевого бака через определенные промежутки времени, особенно при погодных и сезонных изменениях
- Расход клея может меняться в зависимости от склеиваемых материалов и температуры нанесения.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.