



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL ДФ51/15В

Область применения:

Дисперсия ПВА с повышенной водостойкостью.

Химическая основа:

ПВА пластифицированная.

Особенности применения:

Рекомендуется для склеивания дверей, окон, мебели, полиграфии и упаковки. Также подходит для монтажного склеивания конструкций из древесины. Применима для склеивания ламелей как по пласти, так и при сращивании по длине. Существует возможность склеивания в плохо отапливаемых помещениях.

Способ нанесения клея:

валицы, ракель, гребенка

Физико-химические технические характеристики:

Вязкость, ВМС	80-160 сек
Содержание сухого остатка, не менее:	51%
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 - 6.0
Клеящая способность (прочность на разрыв, дерево):	100 кг/см ²
Минимальная температура пленкообразования:	+5°C
Влажность склеиваемой древесины:	7-14%
Рекомендуемая относительная влажность воздуха:	60-70%

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать дисперсию в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °C! Оптимальная температура хранения +(15-25) °C.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна дисперсии легко очищаются водой. Высохшую дисперсию рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять дисперсию для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.