



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EM58/R/LV

Область применения:

Быстросхватывающий низковязкий дисперсионный клей применяется при фальце склейке коробок и пакетов с покрытиями при нанесении клея форсунками малых диаметров ($D=0.4\text{мм}$, $D=0.6\text{мм}$). Клей рекомендован для приклейки коронированных пленок ПЭ, ПЭТ БОПП, ПВХ, УФ лака, металлизированных покрытий к картону и бумаге.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе специальной сополимерной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия обеспечена благодаря высокому содержанию сухого остатка, следовательно, клей хорошо подходит для скоростных автоматических фальцевально - склеивающих машин. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает на форсунках.

Физико-химические технические характеристики:

Внешний вид клея:	жидкость белого цвета
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	900 - 1100 мПас
Содержание сухого остатка:	54%
Концентрация водородных ионов (PH):	4.0 – 5.0

Способ нанесения клея:

форсунки, вал

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$! Оптимальная температура хранения и переработки $+(15\div 25)\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.