



KORVIKOL MS-Elastic

Однокомпонентный клей для укладки паркета на основе МС-полимера.

Описание	KORVIKOLMS-Elastic -однокомпонентный эластичный клей, произведенный на основе полимерной технологии MS.
Область применения	Клей предназначен для укладки штучного, наборного, высокоплотного, покрытого лаком и экзотического видов паркета на различные виды впитывающих и не впитывающих оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка, а также, для экзотических пород дерева
Отличительные свойства	• Технологичен: Удобно наносится. • Обеспечивает хорошее первоначальное склеивание и высокую последующую адгезию. • Отвержденный клеевой шов обладает повышенной эластичностью наряду с высокими прочностными характеристиками. • Не содержит растворителей. • Хорошая атмосферостойкость, хим.стойкость и УФ-стойкость. • Окрашиваемая способность. • Отсутствие усадки.
Срок хранения	• 12 месяцев в герметичной упаковке при $-30^{\circ}\div +40^{\circ}\text{C}$.
Упаковка	• Евро ведро—5л(7кг).

Технические характеристики.

Цвет	Светло-коричневый с оттенками красного
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста
Основа	МС-полимер
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$	$1,6 \text{ г/см}^3$
Время образования поверхностной пленки, $+20^{\circ}\text{C}/75\%$ влажности	30-40 мин
Температура эксплуатации клеевого шва	$-55^{\circ}\text{C} \div +120^{\circ}\text{C}$
Скорость отверждения, 20°C , 75%	2 мм/24 ч
Прочность при растяжении, более	1,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве, более	70%
Твердость по Шору А, более	50 усл.ед.
Прочность при сдвиге, паркетная доска/п.д., при $+20^{\circ}\text{C}$, не менее	2,0 МПа(когезионный отрыв)

Инструкция по применению.

Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом за 40 минут. Паркет тщательно прижать к основанию. После прикрепления проверить постукиванием, что паркет прикреплен по всей поверхности. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность паркета полностью. Паркет не проклеивать по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 10-15 мм. Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить только через 1-2 суток после приклеивания. Свежие пятна клея можно удалить лаковым бензином, а высохший клей только механически.

Дополнительная информация: Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.