



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО "ТПК ЭВОЛЮЦИЯ"

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL D2B

Область применения:

Дисперсионный клей для твердых и мягких пород древесины с качеством склеивания D2.

Химическая основа:

Клей на основе специальной ПВА дисперсии.

Особенности применения:

Рекомендуется для склеивания дверей, окон, мебели. Клей применим для склеивания ламелей как по пласти, так и при сращивании по длине. Клей рекомендуется для склеивания HPL плит по пласти. При кашировании тонких бумажно-слоистых пленок или шпона не пробивает и не образует шагрени. Прозрачный клеевой шов, высокая прочность клеевого шва для мягких и твердых пород древесины. Клей подходит для горячего и ТВЧ прессования. Клеевой шов не окрашивается!

Физико-химические технические характеристики:

Динамическая Вязкость (Brookfield RVT, 23°C):	15000 ± 2000 мПа·с
Содержание сухого остатка:	42%
Расход клея:	120-150 г/м ²
Давление прессования:	0.3 -0.7 Н/мм ²
Концентрация водородных ионов (РН):	6.0
Минимальная температура пленкообразования:	+10°C
Влажность склеиваемой древесины:	10-14%
Рекомендуемая относительная влажность воздуха:	60-70%
Минимальное рекомендуемое время прессования, *,**	20°C от 10 мин
	50°C от 5 мин
Способ нанесения клея	валцы, ракель, гребенка

*Время открытой выдержки и время прессования зависят от температуры и влажности воздуха, вида древесины, толщины клеевого слоя и влажности древесины.

**При использовании древесины с внутренними напряжениями, высокой влажностью или пониженной впитывающей способностью рекомендуется увеличить продолжительность прессования

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +5 °C! Оптимальная температура хранения +(15-25) °C.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять специальным средством EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.