



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ  
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1  
E-mail: [mail@evocol.ru](mailto:mail@evocol.ru)  
[www.evocol.ru](http://www.evocol.ru)

---

## **EVOCOL L10P40M**

### **Область применения:**

Дисперсионный клей для склеивания однослойных и многослойных гильз РГИ.

### **Химическая основа:**

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной сополимерной дисперсии винилацетата.

### **Особенности применения:**

Клей имеет высокую скорость схватывания и обеспечивает пониженный расход. Высокий сухой остаток обеспечивает допустимую влажность склеенных материалов и отсутствие коробления материалов. Применим для пищевой упаковки.

### **Физико-химические технические характеристики:**

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Условная вязкость по кружке ВМС:                  | <b>18 - 20 сек</b>       |
| Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 5/20/20°C): | <b>3500 - 4000 мПа·с</b> |
| Содержание сухого остатка:                        | <b>48 ± 1 %</b>          |
| Концентрация водородных ионов (РН):               | <b>4.0 - 5.0</b>         |

**Способ нанесения клея:** сопло, ракель.

### **Хранение и переработка:**

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

### **Очистка оборудования и инструментов:**

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

### **Дополнительная информация:**

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.