



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL L12M2E1MV

Область применения:

Универсальный клей на основе инновационной дисперсии с коротким временем схватывания для каширования нелакированных типов картона/микро гофрокартона, а также, для фальцесклейки гофрокартонных коробов.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе ПВА (поливинилацетата).

Особенности применения:

Клей имеет высокую скорость схватывания и обеспечивает пониженный расход. Клей не разбрызгивается на валу в процессе каширования. Особенно хорошо прокачивается компрессорами невысокого давления. Применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	13-15 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	2500 - 3500 мПа·с
Содержание сухого остатка:	26 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (РН):	3.0 - 5.0

Способ нанесения клея: диск, вал

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течении 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.