



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX17/VLV/3KB

Область применения:

Быстрохватывающий низковязкий дисперсионный клей применяется при фальце склейке коробок с покрытиями при нанесении клея бесконтактными форсунками малых диаметров. Клей также может быть рекомендован для приклейки коронированного ПЭ, ПЭТ к картону. Клей специально сделан для аппликаторов типа HHS, Nordson с размером форсунки $D \leq 0.3$ мм.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе специальной ЭВА дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия обеспечена благодаря высокому содержанию ЭВА, следовательно, клей хорошо подходит для скоростных автоматических фальцевально - склеивающих машин. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает на форсунках.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	2 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	150 - 200 мПас
Содержание сухого остатка:	50 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея:

форсунки ($D \leq 0.3$ мм)

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Температура хранения $+(1 \div 25)^\circ\text{C}$! Оптимальная температура применения $+(15 \div 25)^\circ\text{C}$.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.