



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL L10M1

Область применения:

Дисперсионный клей для склеивания клапанов коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона при нанесении роликом, диском и соплом с ракелем. Клей подходит для склеивания многослойных гильз.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе ПВА (поливинилацетата).

Особенности применения:

Клей имеет быструю скорость схватывания и обеспечивает пониженный расход. Высокий сухой остаток обеспечивает допустимую влажность склеенных материалов и отсутствие коробления материалов. Применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	14 - 15 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	3000 - 3500 мПа·с
Содержание сухого остатка:	39 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (PH):	4.5 - 6.5

Способ нанесения клея: вал, диск

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.