



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL L10M4SMV/12

Область применения:

Быстросхватывающий дисперсионный клей для склеивания клапанов коробов из бумаги, мелованного картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Клей также подходит для склейки пакетов по боковому шву и для операции вставки ручки в пакеты. Применяется для нанесения диском, в т.ч. для линий mini line и mid-line.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая первоначальная и последующая адгезия для обеспечена для трех- и пятислойного микрогофрокартона, мелованного картона и крафтовой бумаги. Клей имеет высокую скорость схватывания благодаря повышенному сухому остатку и обеспечивает пониженный расход. Применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	20 - 23 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	4000-4500 мПас
Содержание сухого остатка:	45 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 5.0

Способ нанесения клея: диск, ролик, вал

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать длительного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.