

NOBO PRIMER

dofine

NOBO PRIMER

Artikelnummer F-103

Producteigenschappen

Klaar-voor-gebruik silica-sol/potassium silicate mengsel zonder organische fracties conform VOB/C DIN 18363 2.4.1. Zeer veelzijdig inzetbaar voor priming en afwerking van poreuze minerale bouwmaterialen op interieur en gevels, zoals kalk- en cementpleister, beton, natuursteen, externe thermische isolatie-composietsystemen en verweerde, matte dispersielagen.

Samenstelling

- Pure minerale potassium silicate en silica-sol
- Vrij van synthetische harsen, organisch gehalte 0% (VOB/C DIN 18363 2.4.1)
- rij van oplosmiddelen, biociden en conserveermiddelen

Technische eigenschappen

- Silicaatprimer en verdunner
- Universeel toepasbaar op interieur en gevels
- Gesilicificeerd en verhard zonder filmvorming en verstopping van poriën
- Capillair-actief, sorptie-capabel en doorlatend
- Permanent en weersbestendig
- Goede bevochtigings- en hechteigenschappen
- Niet brandbaar
- Verdunt en klaar voor gebruik
- Natuurlijke alkaliteit werkt bacteriën, algen en schimmel tegen

NOBO PRIMER

Artikelnummer F-103

Technische eigenschappen

Parameter	Waarde	Conformiteit
Dichtheid bij 20°C	1,09kg/L	EN 13300
pH-waarde bij 20°C	11	—
Dynamische viscositeit bij 20°C	500 mPas	EN 13300
sd-waarde (H2O)	0,01 m	EN 13300
Kleurvastheid pigmenten**	100%	—
Dekkracht / contrastverhouding***	Klasse 1	EN 13300
Natte schrobweerstand	Klasse 2	EN 13300
Korrelgrootte	fijn	—
Glansgraad bij 85°	dof mat	EN ISO 2813
Brandbaarheid	Klasse A2 – niet brandbaar	EN 13501-1, DIN 4102
VOC-gehalte (max.)	0 g/L	ChemVOCFarbV Cat. A/a

* geldig voor wit | ** geldig bij inkleuring met minerale pigmenten | *** bij rendement 7 m²/L

Eisen aan de ondergrond

- De ondergrond moet schoon, droog, vast en absorberend zijn, vrij van uitbloeiingen, wateroplosbare en scheidende stoffen.
- Toepasbaar op poreuze, natbare tot waterafstotende, silicificeerbare minerale bouwmaterialen, ook met laag synthetisch harsgehalte.
- Controleer nieuwe pleisters op droogte en stabiliteit.
- Vul gaten en gebreken zorgvuldig op zodat de structuur homogeen is.
- Reinig oppervlakken voorzichtig als ze drukgevoelig zijn.
- Bij oppervlakken met hoge visuele eisen: zorg voor uniforme ondergrond en grondige voorbereiding.

NOBO PRIMER

Artikelnummer F-103

Algemene verwerkingsinstructies

- Controleer geschiktheid van de ondergrond: absorptie, hydrofobie, stevigheid en structuur.
- Niet behandelen: glas, keramiek, vensterbanken, uitzettingsvoegen, laklagen, metaal. Afdekken tegen spatten.
- Voor gekleurde coatings en glazuurtechnieken: alleen zelfde productiebatch gebruiken, glad en naadloos aanbrengen.
- Niet bij vocht, risico op vorst, hete oppervlakken of direct zonlicht.
- Minimum voorbereidingstemperatuur: +8 °C
- Droogtijd: nabehandelingen na priming minimaal 12 uur. Glazuren buiten: minimaal 8 uur per laag. Bescherm verse coatings tegen regen en zon.
- Aanbrengen met roller, kwast of spuitmachine

Verbruik en verpakking

- Priming: 0,05–0,15 kg/m²
- Glazuren: 0,05–0,10 kg/m² per laag
- Verpakkingen: 1 kg / 5 kg / 10 kg

Reiniging

Gereedschap, apparatuur en vervuilde kleding direct na gebruik grondig reinigen met water.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in gesloten verpakking.

Veiligheid en afvalverwerking

- Voldoen aan EC Veiligheidsinformatieblad. SDS beschikbaar op aanvraag.
- Buiten bereik van kinderen houden. Niet in ogen, op huid of kleding laten komen. Bescherming ogen/gezicht dragen. Alkalisch product. Niet inademen van dampen, nevel of stof. Omliggende oppervlakken beschermen en spatten direct afspoelen.
- Afvalcode restproduct: 080112