



KORVIKOL 2K-PU

Описание: KORVIKOL 2K-PU - двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета, не содержащий растворителей. Состав перед нанесением предварительно готовится путем смешивания компонентов “А” и “Б” в массовом соотношении 8:1.

Область применения: применяется для приклеивания различных видов паркета и любых напольных покрытий на основе дерева, ПВХ и резиновой крошки на основания: бетон, металл, дерево, керамика, старый асфальт. Виды паркета: штучный, мозаичного, модульный, художественный, щитовой, торцевой, массивный, буковый. А также деревянная брусчатка, паркетная доска, ламинат. При нанесении на бетонные, деревянные и прочие основания обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Способ нанесения клея:

1.Клей перед употреблением довести до комнатной температуры. Рекомендуемая рабочая температура +15 - +25⁰С, температура пола – выше +15⁰С, относительная влажность воздуха ниже 75%. Компоненты “А” и “Б” смешать в банке в массовом соотношении 8:1.

2.Нанести клей на сухую, ровную, очищенную поверхность зубчатым шпателем. Поверхность стяжки должна быть отшлифована, пыль удалена с помощью пылесоса до приклеивания паркета.

3.Паркетные элементы уложить на невысохший клей. Рекомендуем наносить только такое количество клея, на которое паркет может быть уложен в течение 1-1,5 часа. Свежие пятна клея можно удалить ацетоном, а высохший клей - только механически. Минимальное время отверждения около 24 часа при комнатной температуре. Шлифование паркета рекомендуется производить через 2 суток после укладки.

Эксплуатационная и экологическая безопасность:

Изоцианат содержится в компоненте “Б”. Беречь глаза, органы дыхания и кожу! При работе проветривать помещение, использовать защитные средства – крем для рук, перчатки и защитные очки. При кожном контакте немедленно обильно промыть водой с мылом. Соблюдать указания по технике безопасности и пожароопасности, указанные на упаковке. Не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Технические характеристики:

Соотношение смеси по массе	8 частей смолы / 1 часть отвердителя
Плотность	1,5 г/см ³
Динамическая вязкость при +20 ⁰ С	6000 - 9000 мПас*сек.
Время отверждения в банке при +20 ⁰ С	1,5 часа
Минимальная рабочая температура	10 ⁰ С
Рекомендуемая рабочая температура	от 15 ⁰ С до 20 ⁰ С
Время открытой выдержки в тонком слое	2,5 часа
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания	Дерево: 8-12% Бетон: 85%
Предел прочности при разрыве	5 МПа
Расход клея	0.6-1.2 кг/м ²
Упаковка	“А”: Металлическая банка 7,2кг “Б”: Металлическая банка 0,9 кг
Морозостойкость	До -30 ⁰ С
Срок хранения	9 месяцев

