



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOMELT BS-61

Тип продукта	Клей-расплав на основе ЭВА
Применение	Промазка книжного блока. Подходит для мелованных и обычных типов бумаги
Свойства	Клеевой шов - прозрачный
Способ нанесения	Вальцы, форсунка
Рабочая температура	150 – 180° С
Вязкость (Брукфильд, ШП. № 28, 50 об/мин.)	2600-4000 мПас/ 170° С
Температура применения	>15 °С
Точка размягчения(R & B)	88±3° С
Цвет	прозрачный
Упаковка	20 кг – бумажные мешки
Срок хранения	Не менее 24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре +(15-20) °С

ПРИМЕНЕНИЕ.

- На склеиваемой поверхности не должно быть грязи, масла и пыли.
- Температура склеиваемых поверхностей должна быть выше +15 °С. При понижении температуры поверхности, время открытой выдержки клеев расплавов сокращается, и может оказаться недостаточным.
- Следует проверять температуру клеевого бака через определенные промежутки времени, особенно при погодных и сезонных изменениях
- Расход клея может меняться в зависимости от склеиваемых материалов и температуры нанесения.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.